




SIDA 5 (Produktgrupp G60 kätting)

aseke ALLOY® GRADE 60 FÖRTÖJNINGSKÄTTING

TILLVERKAD ENLIGT DIN 763/DIN 5685C I SEGHÄRDAT GRADE 60 STÅL PÅ TYSKA 'WAFIOS' HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ OCH SVETS MASKINER. aseke ALLOY ÄR KALIBRERAD, FRI FRÅN SPÄNNINGAR, TESTAD ENLIGT EN 1677 OCH STÄMPLAD MED SPÅRBARHETS ID-KOD VARANNAN METER. KONTINUERLIGT VARMGALVANISERAD FÖR ATT SÄKRA EN EXTRA GLATT, JÄMN OCH TJOCK ZINK YTA. VARJE PRODUKTIONSPARTI ÄR TESTAT TILL BROTT- OCH PROV-LAST. CERTIFIERAD ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).
PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT NS 9415:2009, CERTIFIKAT NR PSB011.

ART NR	d	t	b	CA KG/M	MIN.	MBL	METER
					PROV LAST		PER KNIPPE
934009 L	9 MM	59	36	1,4	30,5 kN	76 kN	50
934011 L	11 MM	72	41	2,17	46,4 kN	113 kN	50
934013 L	13 MM	82	52	3	66,0 kN	159 kN	50
934016 L	16 MM	100	62	4,45	81,6 kN	241 kN	50
934019 L	19 MM	125	75	6,6	124,6 kN	340 kN	50
934022 L	22 MM	127	82	8,7	182,4 kN	455 kN	50
934025 L	25 MM	145	88	10,2	201,6 kN	588 kN	50
934028 L	28 MM	153	94	13,9	295,4 kN	738 kN	50
934030 L	30 MM	160	102	16	339,2 kN	847 kN	50
934035 L	35 MM	175	120	22,5	461,6 kN	1152 kN	50



GRADE 60 FÖRTÖJNINGSKÄTTING KAN OCKSÅ LEVERERAS MED ELEKTROFÖRETISK YTBEHANDLING OVANPÅ VARMGALVANISERINGEN - SE KATALOGSIDA 5B. TESTRAPPORTER FRÅN OBEROENDE TESTINSTITUT KAN LEVERERAS. TOLERANS GÄLLANDE DIAMETER FÖR VÅR PRODUKTION AV G60 KÄTTING: +/-3%.
"NACM" DIM TOLERANS FÖR DIAMETER PÅ G60 KÄTTING: -7%.

HELSVETSAD aseke KÄTTINGSLING OCH TRÄNS FÖR FÖRTÖJNING

ART NR	KÄTTING/ ÖGLA	TOPP ÖGLA		MIN.	MBL	TOTAL
	DIA	L	b	PROV LAST		LÄNGD/PRIS
934016/20	16/20 MM	150	80	81,6 kN	241 kN	vid förfrågan
934019/25	19/25 MM	190	100	124,6 kN	340 kN	vid förfrågan
934019/28	19/28 MM	210	110	124,6 kN	340 kN	vid förfrågan
934022/32	22/32 MM	270	140	182,4 kN	440 kN	vid förfrågan
934025/38	25/38 MM	270	140	201,6 kN	593 kN	vid förfrågan

