



SIDA 45


## M-ANKARE

HIGH HOLDING POWER

MÄRKTA MED: aseke + ID KOD

GJUTNA, VARMGALVANISERADE (Produktgrupp G40 Komponenter)

ART-NR	VIKT	LÄNGD	BREDD	A	E	FÖR BÅT	ANTAL PER
						STORLEK	FÖRP
906507	7,5 KG	519 MM	361 MM	284 MM	10,5	14'-20'	1
906510	10,0 KG	570 MM	385 MM	321 MM	10,5	18'-25'	1
906515	15,0 KG	669 MM	441 MM	335 MM	13	22'-30'	1
906520	20,0 KG	725 MM	478 MM	363 MM	15	26'-45'	1
906530	30,0 KG	830 MM	547 MM	416 MM	16	40'-60'	1
906550	50,0 KG	985 MM	675 MM	560 MM	18	50'-70'	1



GJUTNA I SYRAFAST SALTVATTENBESTÄNDIG AISI 316, HÖGGLANSPOLERADE


(Produktgrupp 316 Komponenter)

ART-NR	VIKT	LÄNGD	BREDD	A	E	FÖR BÅT	ANTAL PER
						STORLEK	FÖRP
906605	5 KG	467 MM	315 MM	258 MM	9	8'-15'	1
906607	7,5 KG	519 MM	361 MM	284 MM	10,5	14'-20'	1
906610	10 KG	570 MM	385 MM	321 MM	10,5	18'-25'	1
906615	15 KG	669 MM	441 MM	335 MM	13	22'-30'	1
906620	20 KG	725 MM	478 MM	363 MM	15	26'-45'	1
906630	30 KG	830 MM	547 MM	416 MM	16	40'-60'	1
906650	50 KG	940 MM	595 MM	454 MM	18	50'-70'	1

HOPFÄLLBARA M-ANKARE

GJUTNA I SYRAFAST SALTVATTENBESTÄNDIG AISI 316, HÖGGLANSPOLERADE

ART-NR	VIKT	LÄNGD	BREDD	A	E	FÖR BÅT	ANTAL PER
						STORLEK	FÖRP
917050	5 KG	467 MM	315 MM	258 MM	9	8'-15'	1
917075	7,5 KG	519 MM	361 MM	284 MM	10,5	14'-20'	1



## VING-ANKARE

HIGH HOLDING POWER

SVETSAD AV PLATTOR I SYRAFAST SALTVATTENBESTÄNDIG AISI 316, HÖGGLANSPOLERADE

MÄRKTA MED: aseke + PRODUKTIONSSERIE NUMMER

ART-NR	VIKT	LÄNGD	BREDD	FÖR BÅT	ANTAL PER
					STORLEK
907107	7,5 KG	625 MM	240 MM	14'-20'	1
907110	10 KG	400 MM	280 MM	18'-25'	1
907115	15 KG	730 MM	315 MM	22'-30'	1
907120	20 KG	870 MM	350 MM	26'-45'	1
907150	50 KG	1210 MM	490 MM	50'-70'	1



### UNDERHÅLLS INSTRUKTIONER FÖR SYRAFASTA, GJUTNA ANKARE:

VI TILLVERKAR I SYRAFAST SALTVATTENBESTÄNDIG AISI 16 LEGERING. ALLA SYRAFASTA LEGERINGAR KRÄVER ETT VISST UNDERHÅLL.

SPOLNING MED FÄRSKVATTEN + VAXNING OCH POLERING ÄR NÖDVÄNDIG. SJÖVATTEN OCH YTTRE PÅVERKAN UTGÖR OAVSETT EN TUFF MILJÖ FÖR SYRAFASTA LEGERINGAR. UNDERHÅLL KRÄVS FÖR ATT UNDVIKA PÅBÖRJAN AV YTLIG KORROSION.

SYRAFASTA ANKARE SKALL INTE ANVÄNDAS IHOP MED GALVANISERAD KÄTTING ELLER ÖVRIGA GALVANISERADE KOMPONENTER.

FLÄCKAR PÅ ANKARNA KAN UPPLEVAS SOM ROST, MEN BEROR OFTAST PÅ EXTERN PÅVERKAN, SÅSOM KEMIN I BOTTENSEGMENTET ELLER SJÖVATTNET. VIDARE KAN ELEKTRISKA SPÄNNINGAR UPPSTÅ VID BRISTFÄLLIG JORDNING AV LANDSTRÖM, ELLER LAGRING AV SYRAFASTA PRODUKTER I ANKARBOXAR MED RESTER AV SJÖVATTEN.

SPOLA ALLTID SYRAFASTA ANKARE, KÄTTING, ANKARSVIVLAR OCH SCHACKLAR MED FÄRSKVATTEN EFTER VARJE ANVÄNDNING, OCH POLERA ETT PAR GÅNGER PER SÄSONG.

VI ACCEPTERAR INTE UTAN VIDARE REKLAMMATIONER GRUNDADE PÅ FLÄCKIGA ANKARE.

REKLAMMATIONER HANteras I ENLIGHET MED OVAN.